Uni-Mata Dom

Mata z wełny mineralnej szklanej

TERAZ POLSKA

$\lambda_D = 0{,}039$ W/mK

KLASYFIKACJA

Norma:	PN-EN 13162:2013-05 (IDT. EN 13162:2012)
Deklaracja właściwości użytkowych:	www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu:	MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Atest higieniczny PZH:	HK/B/1609/01/2010

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,039	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1	EN 12086
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr	kPa s/m^3	≥5	EN 2953
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T1	EN 823

Uni-Mata Dom
mata z wełny mineralnej szklanej – wymiary i pakowanie

Grubość [mm]	Ilość rolek na palecie	Wymiary [mm]	m^2/ opak.	m^2/pal.	R_D [m^{2}K/W]	Wysokość produkt +paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
50	24	*2x6800x1200	16,32	391,68	1,25	2550	235,42
100	24	6800x1200	8,16	195,84	2,55	2550	239,34
150	24	4500x1200	5,40	129,60	3,80	2550	239,67
200	24	3500x1200	4,20	100,80	5,10	2550	247,81

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1120x1200mm.
* TWIN (oznacza dwie maty w rolce).

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych.

INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna i akustyczna:
- poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
- stropodachów wentylowanych,
- podłóg i stropów pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych.
Uniwersalna mata doskonale sprawdzająca się we wszystkich typowych aplikacjach. Posiada bardzo dobry współczynnik przewodności cieplnej λ_D = 0,039 w/mK.

SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

REKOMENDACJE

W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek krokwi). W celu uzyskania optymalnych izolacji termicznej rekomendowana grubość izolacji w dachu skośnym w układzie dwuwarstwowym = 300 mm.

PRODUCENT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44
Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

Produkt zastosowany w budynku jako izolacja spełnia wymagania certyfikacji LEED i BREEAM.

Data wydania: sierpień 2014 r.

ISOVER SAINT-GOBAIN